

表3 それぞれのサンプルの減少率

	S8	S8+もみ殻	S6	S6+もみ殻
るつぼ質量	27.300	27.615	27.295	28.017
サンプル	0.995	1.002	0.990	0.997
全質量	28.293	28.617	28.286	29.014
試験後全質量	28.212	27.987	28.179	28.425
試験後残質量	0.912	0.372	0.883	0.408
質量減少率（実際値）	8.3%	62.9%	10.8%	59.0%
質量減少率（理論値）	41.9%	69.0%	9.9%	69.0%